

Soort Materiaal	Shore Hardheid	Speciale toepassingen en applicaties	Maximale constante Werk Temperatuur in Celsius	Minimale constante Werk Temperatuur in Celsius
NATUUR RUBBER	60'	Algemeen industrieel gebruik	70'	-50'
NEOPREEN RUBBER	60'	Olie bestendig Goede anti-verouderings eigenschappen	100'	-30'
NITRIL RUBBER	60'	Olie, benzine en alg.brandstof bestendig	120'	-40'
EPDM RUBBER	65'	Weerbestendig UV bestendig	100'	-50'
SILICONE RUBBER	45'	UV bestendig Hoge temperatuur bestendigheid	250'	-60'-80'
PVC GRADE				
VX 321	43'	Alternatief voor zeer zacht rubber	70'	-35'
VX 329	55'	Algemeen industrieel gebruik	70'	-35'
VX 342	57'	Hitte bestendig	100' kortstondig	-35'
SANTOPRENE THERMOPLASTI				
101 - 73	73'	Eigenschappen als Neopreen Rubber	150'	-40'
101 - 64	64'	Eigenschappen als Neopreen Rubber	150'	-40'